


PEGAMENTO TERMOPLÁSTICO



RIF.: J-30668175-2



CARACTERÍSTICAS

- El tiempo de secado del material termoplástico es un máximo de 10 minutos, cuando la temperatura del aire en la superficie de rodamiento sea de aproximadamente 32°C +/- 2°C.
- El punto de ablandamiento después de preparar el pegamento, y de acuerdo a la norma ASTM D28-67, es de 105°C +/- 5°C.
- El pegamento termoplástico tiene una temperatura de inflamación no menor de 246°C.
- El pegamento termoplástico debe aplicarse a una temperatura de 215°C +/- 5°C sobre la superficie del pavimento asfáltico seco y limpio.

Telefonos

0251-2372597

0251-2376876

INVICTA SEÑALIZA C.A.
ZONA INDUSTRIAL I, CARRERA 2 ENTRE CALLES 26 Y 27
BARQUISIMETO EDO-LARA